

132 MARMORINO

ΣΑΤΙΝΕ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ ΑΣΒΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαπνέον προϊόν τοίχου για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, βασισμένο σε μακροχρόνια σβησμένο ασβέστη, κοσκινισμένο και επεξεργασμένο για να αποκτήσει λεπτή λείανση με συμπαγές και σατινέ αποτέλεσμα. Υψηλή ισχύ γεμίματος & εξομάλυνσης, για φινιρίσματα με κομψό εφέ παλαιώσης. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε καλά φινιρισμένους κοινούς σοβάδες ή σε μη ομοιογενείς επιφάνειες. Η σύνθεσή του και οι εκλεπτυσμένες τεχνικές παραγωγής του εγγυώνται υψηλή αντοχή, εργασιμότητα και ανθεκτικότητα του σβησμένου ασβέστη, εκτός από τις παραδοσιακές ιδιότητες της αναπνοής, της χαμηλής κατακράτησης ρύπων και της αντοχής στη μούχλα και τα βακτήρια.

Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου απαιτούνται διαχρονικά και κομψά φινιρίσματα.

Που χρησιμοποιείται :

Ιδιαίτερα κατάλληλο για κάθε περιβάλλον τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Ειδικό βάρος : | 1.72 KG / L ± 0.02 KG / L |
| pH | ± 10 |
| Ξηρά υπόλειμμα κατά μάζα : | 70.70% |
| Στιλπνότητα : | 40 gloss ± 5 gloss (εάν γυαλιστεί) |

Οδηγίες Εφαρμογής :

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένες και καθαρές. Απομακρύνετε τυχόν σαθρά ή χαλαρά παλαιά χρώματα, λίπη, λάδια, βρωμιές ή μούχλα. Σε νέες τοιχοποιίες καλό είναι να έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την κατασκευή τους. Σε παλιές τοιχοποιίες που αφήνουν σκόνη σε επαφή με το χέρι, να εφαρμόζεται μια στρώση του ακρυλικού ασταριού σταθεροποίησης **ACRILFIX**. Σε εξωτερικές επιφάνειες να εφαρμόζονται μία ή περισσότερες στρώσεις του ακρυλικού ασταριού σταθεροποίησης **OUTFIX**.

Εφαρμογή του ασταριού FONDO R

Εφαρμόστε μία στρώση **Fondo R** αραιωμένο 20-30% κ.β. (30-45% κ.ο) με νερό και εφαρμόστε με κοντρότριχο ρολό μία ή δύο στρώσεις σε λευκή ή σε απόχρωση όμοια με την τελική απόχρωση του **Giolli Marmorino**.

Εφαρμογή του Giolli MARMORINO με σπάτουλα

Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε 2 στρώσεις **Giolli MARMORINO** με μεσοδιάστημα 8-10 ώρες. Η εφαρμογή του **Giolli Marmorino** με ειδική ανοξειδωτή σπάτουλα με στρογγυλεμένες άκρες ώστε να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια. Στη συνέχεια με εντελώς καθαρή σπάτουλα και με πίεση επιτυγχάνεται η επιθυμητή στιλπνότητα.

Συσκευασίες :

5 KG - 20 KG

Βάσεις :

ΛΕΥΚΗ

Χρωστικά :

TONER 500 = > 578

Αποχρώσεις :

Χρωματολόγιο STUCCO ANTICO

Κατάλληλο προϊόν προστασίας :

023 CERA STUCCO STUCCO

Σύνθεση :

Προϊόν καλυπτικό επένδυσης τοιχοποιίας με βάση σβησμένο ασβέστη σε υδατική διασπορά, χρωστικές και ειδικά πληρωτικά

Πληροφορίες Ασφαλείας :

Το προϊόν δεν απαιτεί σήμανση EEC. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο ασφαλείας του προϊόντος.

Οδηγίες Αποθήκευσης :

2 χρόνια στην αρχική εργοστασιακή συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί ή αραιωθεί. Θερμοκρασία αποθήκευσης : Min 2 ° C; Max 36 ° C; Προστασία από παγετό.

Απόρριψη :

Κενά δοχεία : όπως τα δημοτικά απορρίμματα. Δοχεία με υλικό : Ειδική μεταχείριση

Η Giolli srl εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων παρέχονται στο μέγιστο των τεχνικών και επιστημονικών της γνώσεων. Παρόλα αυτά η Giolli δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος της, καθώς οι μέθοδοι εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχο ή/και την επαλήθευση της. Επομένως, συνιστούμε να ελέγχετε κατά διαστήματα την καταλληλότητα κάθε μεμονωμένου προϊόντος για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

www.colorificiogiolli.it



Giolli Srl Color Industry
Via E. Ferrari, sn 61036 - Calcinelli di Colli al Metauro (PU) Italy
Tel. +39 0721 899935 / FAX +39 0721 876065
info@colorificiogiolli.it



| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνθήκες περιβάλλοντος : | minimum 5 ° C; maximum 40 ° C (με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία όχι μεγαλύτερη του 80%) |
| Υγρασία : | Να εφαρμόζεται σε ορατά στεγνές επιφάνειες |
| Προτεινόμενο αστάρι : | FONDO R |
| Εφαρμογή : | Ανοξειδωτη σπάτουλα με στρογγυλεμένες άκρες |
| Μέσο αραίωσης : | Νερό |
| Αραίωση : | Έτοιμο προς χρήση |
| Απόδοση : | 1.5 kg ανά m ² για τις 2 στρώσεις |
| Καθαρισμός εργαλείων : | Με ζεστό νερό αμέσως μετά το πέρας της εφαρμογής |
| Χρόνος εργασιμότητας : | 25 λεπτά |
| Χρόνος στεγνώματος : | Σε αφή : 40 λεπτά Σε βάθος : 8-12 ώρες (σε θερμ 23°C & σχετ.υγρασία 65%) |
| Χρόνος επαναβαφής : | Minimum 8-10 ώρες |

023 WAX FOR ANTIQUE STUCCO

Γυαλιστικό και υδατοαπωθητικό κερί πάστας

Ειδικό προστατευτικό προϊόν γυαλίσματος και υδατοαπωθητικής πάστας για το Stucco Antico.

Αραίωση : έτοιμο για χρήση

Εφαρμογή : εφαρμόζεται με σπάτουλα από ανοξειδωτο χάλυβα με στρογγυλεμένες άκρες (10x24)

Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις σε μία ή περισσότερες στρώσεις. Αν και αυτο-γυαλίζεται, καλό είναι μετά το στέγνωμα να εξομαλύνεται η γυαλάδα με ένα στεγνό μάλλινο πανί.

www.colorificiogiolli.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Giolli Srl Color Industry
Via E. Ferrari, sn 61036 - Calcinelli di Colli al Metauro (PU) Italy
Tel. +39 0721 899935 / FAX +39 0721 876065
info@colorificiogiolli.it

