

PLANO CONTACT FAST



Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης

- ▷ **Βάσεως νερού, ελεύθερο από VOC και APEO**
 - ▷ **Επιδέχεται γρήγορα επικάλυψη**
 - ▷ **Εξαιρετικής αλκαλικής αντοχής**
 - ▷ **Πολύ υψηλή πρόσφυση και αντοχή στη τριβή**
 - ▷ **Αντοχή στο νερό και γήρανση**
-

Περιγραφή

Το PLANO CONTACT FAST είναι ένα υδατικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης με βάση ακρυλικές ρητίνες υψηλής αλκαλικής αντοχής. Έχει εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε πολύ λείες επιφάνειες. Δημιουργεί πολύ σύντομα μια αδρή επιφάνεια και εξασφαλίζει με χρόνο αναμονής από 15 – 60 λεπτά την πρόσφυση της επικάλυψης που ακολουθεί. Πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας REACH χωρίς APEO.

Χρήσεις

Το PLANO CONTACT FAST εφαρμόζεται σε:

- Εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και δάπεδα
- Σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες όπως σε εμφανές σκυρόδεμα, πλακάκια, φυσικούς γυαλισμένους λίθους, μωσαϊκά, γυαλί, μέταλλα κτλ.
- Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης
- Σε παλιές βαφές

Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για:

- Επιχρίσματα, σοβάδες βάση τσιμέντου και ακρυλικής διασποράς
 - Κόλλες πλακιδίων, αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα κτλ.
 - Επισκευαστικά κονιάματα κτλ.
 - Πατητές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR
-

Τεχνικά Δεδομένα

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Παστώδες
Χρώμα	Ροζ - Μπεζ
Χημική βάση	Υδατική ακρυλική διασπορά
Πυκνότητα	1,45 ± 0,05 kg/L
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +5°C μέχρι +35°C
Χρόνος επικάλυψης	15 - 60 λεπτά

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λιπαρές ουσίες, παλιές επικαλύψεις και σαθρά στοιχεία.

Τρόπος εφαρμογής

Πριν την εφαρμογή αναδεύστε το περιεχόμενο του δοχείου μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό ομοιόμορφα μια στρώση. Αφού στεγνώσει μπορείτε να εφαρμόσετε το σοβά ή το κονίαμα. Ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και απορροφητικότητα του υποστρώματος. Για ελαφρά απορροφητικές επιφάνειες επιδέχεται αραιώση ως 10% με νερό.

Συστάσεις

- Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C όπως και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%
- Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες με υγρασία άνω του 4%
- Μην προσθέτετε νερό άνω του 10%
- Προστατέψτε την επιφάνεια όπου έχει εφαρμοστεί τις πρώτες 1 – 2 ώρες από την βροχή
- Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Κατανάλωση

0,3 – 0,4 kg/m²

Αποθήκευση

Το PLANO CONTACT FAST παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

Συσκευασία

Δοχεία των 5 και 15 κιλών.

Οδηγίες Ασφαλείας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές σημειώσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς.

Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.



ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
Παπανικολή 40
Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα
T +30 210 68 93 953
F +30 210 68 94 571
novamix@novamix.gr