



Additix P

Aditivo tixotrópico para Purtop Easy



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Additix P é um aditivo tixotrópico líquido de base solvente, formulado nos laboratórios de I&D Mapei, para a membrana de poliuretano **Purtop Easy**.

MODO DE APLICAÇÃO

Adicionar **Additix P** ao **Purtop Easy** nas proporções recomendadas (0,9 kg de **Additix P** por cada embalagem de 25 kg de **Purtop Easy**) e misturar com um misturador a velocidade média, tendo o cuidado de não englobar ar durante a mistura.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas utilizadas para a mistura e a aplicação do material podem ser limpas com diluente. O material endurecido nas ferramentas e no misturador pode apenas ser removido mecanicamente.

CONSUMO

0,9 kg de **Additix P** para a embalagem de 25 kg de **Purtop Easy**.

EMBALAGEM

Additix P está disponível em embalagens metálicas de 0,9 kg.

ARMAZENAGEM

Additix P, se conservado nas embalagens originais em ambiente seco e com temperatura compreendida entre +5°C e +35°C, tem um tempo de armazenagem de 12 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.

Additix P



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	líquido
Cor:	amarelado
Massa volúmica (g/cm ³):	1
Resíduo sólido (%):	25
Viscosidade Brookfield (mPa·s):	30 (rotor 1, RPM 50)

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt e www.mapei.com

CADERNO DE ENCARGOS

Fornecimento e aplicação em obra de aditivo tixotrópico (tipo **Additix P** da MAPEI S.p.A.) para membranas impermeabilizantes de poliuretano.

O produto deve ter as seguintes características:

Consistência:	líquida
Cor:	amarelada
Massa volúmica (g/cm ³):	1
Resíduo sólido (%):	25
Viscosidade Brookfield (mPa·s):	30 (rotor 1, RPM 50)



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES