

FICHA TÉCNICA

BRICOFITA AZULEJOS

Descrição do produto

Bricofita Azulejos é uma fita de dupla face extra forte, concebida para a fixação vertical de objetos planos em azulejos.

Esta fita está especialmente indicada para zonas com elevada humidade tal como casas de banho, cozinhas, etc.

Bricofita Azulejos compensa irregularidades leves das superfícies.

Graças à sua TECNOLOGIA "CLOSED CELL", Bricofita Azulejos cria um efeito de barreira à humidade que garante uma fixação segura e duradoura.

Características técnicas

Acabamento	Branco	
Dimensões	Rolo	1,5m x 19mm
Espessura fita	1 mm	
Resistência térmica	- 5°C até +80°C	
Máxima resistência	24 horas	
Resistência mecânica	3 cm fita / 1 kg	

Aplicações

Fixação de elementos decorativos, cabides, cartazes, molduras, espelhos, etc.

- * Não é recomendado em suportes rugosos ou muito porosos.
- * Não é recomendado sobre superfícies antiaderentes, frágeis ou desagregadas.
- * Não é aconselhável para uniões verticais com mais de 5 kg.

Materiais

- Azulejos
- Gresite
- Espelhos
- Mármore
- Metal
- Plástico*
- Vidro

* Não é apto para polietileno (PE), polipropileno (PP), nem Teflón®(PTFE).

Modo de utilização

- Preparação das superfícies:

As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de pó ou gordura) e secas.

Recomenda-se desengordurar a zona com álcool.

- Aplicação:

Desenrolar a fita tentando não tocar na área adesiva com os dedos e posicionando-a na área desejada.

Colar a fita e pressionar com força para obter a sua fixação.

Cortar com um x-ato ou similar no tamanho desejado da fita.

Retirar o filme protetor azul.

Juntar as duas superfícies aplicando pressão.

Para a colagem de espelhos:



Tamaño del espejo	cm de cinta
10cm x 25cm	25cm
25cm x 50cm	105 cm
50cm x 50cm*	210 cm

*Dimensión máxima con 4mm de grosor

Dissolução e limpeza

Se quiser remover a fita depois de colada, remova os restos com acetona.

Armazenamento

Armazenar o produto num local fresco e seco na sua embalagem original a temperaturas entre os 5°C e 25°C. Sob essas indicações, o produto pode ser armazenado durante, pelo menos 60 meses.

Recomendações de segurança

Não é prejudicial para os humanos, conforme ROHS e REACH, não classificado de acordo com GHS.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

FICHA TÉCNICA BRICOFITA AZULEJOS

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.