

Revestimento acrílico



- Flexível
- Excelente aderência
- Impermeável à água
- Acabamento areado ou riscado

Campo de utilização

Revestimento acrílico colorido para acabamento de paredes e tetos de interior e exterior.
Revestimento decorativo adequado para o acabamento em soluções de isolamento térmico pelo exterior (ETICS), **Topeca Therm (Classic ou Light)**.
Promove diferentes acabamentos: riscado (textura média) e areado (texturas fina e média).

Recomendações

- O Rebetop Decor deve ser protegido de fenómenos de gelo, degelo e de temperaturas elevadas.
- Respeitar as juntas de dilatação do suporte, prolongá-las para o revestimento e tratá-las com vedante apropriado.
- Proteger as arestas superiores do revestimento da penetração de água da chuva, usando capeamentos de proteção adequados, de modo a prevenir patologias relacionada com descolamentos ou bolhas.
- Planejar a realização dos trabalhos por forma a que as interrupções sejam coincidentes com a realização de juntas de trabalho. Dimensionar as equipas de trabalho com um número de operários adequado à área a revestir. Os mesmos devem ser distribuídos intercaladamente por forma a evitar pegamentos no revestimento.
- Recomenda-se a aquisição total do material estimado para cada obra, por forma a obter produto de um só lote, visto que os lotes de produção distintos poderão ter ligeiras variações na afinação de cores.
- Usar ferramentas em aço inoxidável. Lavar as ferramentas com água após utilização. Prever a utilização de fita adesiva para realizar juntas de trabalho ou decorativas.
- Evitar a exposição prolongada e intensa à radiação solar (UV) direta, principalmente em cores mais intensas, prevenindo alterações de cor ou perdas de intensidade.
- Não é recomendável a utilização de cores intensas, com coeficiente de radiação solar (α) superior a 0,7.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.
- O produto endurece por evaporação da água. Condições meteorológicas desfavoráveis retardam a secagem completa, com possível aparecimento de fenómenos de "rastros", escorrimentos, manchas, alterações da cor, etc.. Portanto, as fachadas exteriores revestidas com Rebetop Decor devem ser protegidas da chuva, humidade elevada e nevoeiro durante, pelo menos, as 48 - 72 h seguintes à aplicação.
- Não adicionar quaisquer outros produtos ao Rebetop Decor.

Limites de utilização

Não aplicar:

- sobre suportes saturados de água;
- perante condições meteorológicas desadequadas, nomeadamente: calor intenso (>30 °C), baixas temperaturas (<5 °C), chuva e vento forte;
- perante fortes probabilidades de ocorrência de chuva nas 48 h seguintes à aplicação do produto;
- sob a ação direta do sol;
- em suportes gelados ou com risco de gelar nas 48 h seguintes à aplicação do produto;
- em paredes com problemas de humidade por ascensão capilar ou em contacto com terrenos com elevados níveis de humidade;
- em pavimentos;
- em superfícies horizontais ou com inclinação inferior a 45°, que fiquem desprotegidos.

Suportes



Reboco
Gesso
Soluções de Isolamento
Térmico pelo Exterior (ETICS)
Betão
Argamassa de regularização
Pintura em bom estado e aderente

Consumo

Rebetop Decor Areado:

- Textura fina: 2,0 - 2,25 kg/m²
- Textura média: 2,5 - 3,0 kg/m²

Rebetop Decor Riscado:

- Textura média: 2,25 - 2,50 kg/m²

Apresentação

Cor: Ver paleta de cores no site

Embalagem: Baldes de 25 kg

Palete: 27 Baldes

Conservação

1 ano a partir da data de fabrico em embalagem original, ao abrigo da humidade e de temperaturas extremas.

Preparação do suporte



Os suportes devem estar resistentes, planos, estáveis, secos e limpos.
Aplicar Rebetop Primário na cor correspondente à do revestimento escolhido, com rolo anti-gota ou rolo de lã.
Utilizar fita adesiva para proteger zonas envolventes ou para realizar juntas de trabalho ou juntas decorativas.

Aplicação



1. Misturar mecanicamente o Rebetop Decor, de forma a homogeneizar o produto. Em caso de lotes distintos, verificar a uniformidade da cor entre baldes.

2. Aplicar o Rebetop Decor com uma talocha de inox lisa, de baixo para cima, fazendo um ângulo de 20-30° com o suporte, por forma a deixar uma camada uniforme e contínua. Este procedimento garante-lhe a aplicação da quantidade correta de material, evitando que ocorram desperdícios.

3. De seguida passar com a talocha de inox lisa, fazendo um ângulo de 10° com o suporte para apertar e nivelar a camada aplicada, sem deixar vincos ou imperfeições.

4. Proceder ao acabamento desejado utilizando uma talocha de plástico humedecida. Deverá realizar movimentos suaves e circulares, na vertical ou horizontal, de acordo com o acabamento desejado.



Composição

Cargas minerais, resinas em dispersão aquosa, pigmentos e aditivos específicos.

Características de aplicação

Temperaturas na aplicação, secagem e suporte: 5-30 °C

Massa volúmica: 1700 kg/m³

Viscosidade: 9700 Cps

Secagem ao tato: 2 h

Secagem total: 24 h

Tempo de espera entre camadas: 16 h

Tempo de espera para aplicação sobre suportes cimentícios frescos: 12 dias

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.
Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.
A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

rebetop decor – pág.2/2