



SUPERDECAPANTE ESPECIAL MADEIRA

- DECAPA tintas, vernizes, protetores decorativos, vitrificadores
 - Fórmula gelificada
 - Nova fórmula: 5 min para atuar
- Decapa até 10 camadas numa única aplicação

CARACTERÍSTICAS:

- Nova fórmula **super potente** para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vitrificadores excluindo os revestimentos com dois componentes em todos os tipos de madeiras: europeias e exóticas.
- Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais.
- Não altera as madeiras frágeis ou antigas, não escurece a madeira.

	Tinta sintética	Tinta plástica	Verniz poliuretano	Protetor decorativo
DECAPA 3 CAMADAS	5 min	3 min	3 min	3 min
DECAPA 10 CAMADAS	30 min	10 min	15 min	15 min

USO:

Agite o bidão antes de usar e utilize luvas.

1. Aplique com pincel uma demão espessa e regular (2 a 3 mm).
2. **Deixe agir o decapante de 3 a 30 min conforme o número de camadas a decapar.**
3. **Retire o revestimento amolecido com uma espátula ou raspador.**
4. Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

CONSELHOS:

- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Num suporte em madeira, utilize a espátula no sentido das fibras da madeira.
- Não aplicar o decapante em matérias plásticas.

NÃO UTILIZAR AO SOL. CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

R11: Facilmente inflamável.

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

R67: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S16: Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição – Não fumar.

S25: Evitar o contato com os olhos.

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.

S33: Evitar acumulação de cargas eletrostáticas.

S46: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

S51 : Utilizar somente em locais bem ventilados.

Secagem:

Completa: 24h

Rendimento:

1L = 3 a 4m²

Material: Pincel

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 - 2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es