



# A585

## PAINTERS ACRYLIC SELANTE ACRÍLICO PINTÁVEL DE ALTA QUALIDADE

### VANTAGENS

- Pintável com tinta aquosa ou sintética.
- Boa aderência à generalidade das superfícies sem necessidade de primário.
- Aplicações em interiores e exteriores\* abrigados.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Praticamente sem odor.



### DESCRIÇÃO

**Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** é o selante acrílico pintável preferido pelos profissionais. Cura por evaporação da água formando uma junta flexível plasto-elástica.

### APLICAÇÕES

**Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** foi especialmente desenvolvido para selagem interior de juntas de ligação entre escadas, paredes, tetos, rodapés, peitoris de janelas, juntas perimetrais de caixilharia de metal ou madeira, cimento e alvenaria.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo 100%	DIN 53504 S2	0,40 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de serviço		+5°C a +40°C
Base		Acrílica
Densidade	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Alongamento à rutura	DIN 53505/ ISO 868	240%
Escorrimento	ISO 7390	< 2mm
Movimento de junta máximo		12,5%
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	30
Formação de pele	DBTM 16	7 min @ 23°C / 50%H.R.)
Resistência à temperatura		-20°C a +75°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	0,40 N/mm <sup>2</sup>

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

### LIMITAÇÕES

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas.
- Não indicado para aplicações permanentemente submersas.
- \* Pode ser aplicado em exteriores, com tempo seco durante pelo menos 5 horas após a aplicação do produto.

## PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, desengorduradas e isentas de partículas soltas ou em vias de se soltarem. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com um primário constituído por uma parte de **Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** e duas partes de água.

## PINTURA

**Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC** admite pintura após a cura total, com tintas de base aquosa ou sintética. Não pintar durante o processo de cura, uma vez que poderá verificar-se uma ligeira retração do produto que pode levar à fissuração da tinta. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade entre a superfície e a tinta.

## LIMPEZA

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos.

## CORES

Branco. Outras cores disponíveis mediante solicitação.

## APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 300ml. Caixas com 12 unidades.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

## CERTIFICADOS

- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- A+ French VOC Regulation

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
an Arkema company

[www.bostik.com/portugal/pt/](http://www.bostik.com/portugal/pt/)



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.