



A790 TEXTURED FINISH

SELANTE ACRÍLICO AREADO PINTÁVEL

RESISTENTE À CHUVA ALGUMAS HORAS APÓS A APLICAÇÃO

VANTAGENS

- Texturado. Efeito areado.
- Efeito areado pode ser intensificado com ajuda de um pincel.
- Resistente à chuva algumas horas após a aplicação.
- Flexível.
- Interiores e exteriores.
- Ideal para selagem e reparação em sistemas de isolamento pelo exterior tipo "capoto" (ETICS)
- Tecnologia UCA® desenvolvida em cooperação com os maiores fabricantes mundiais de pintura. Admite pintura com tintas aquosas ou sintéticas.

DESCRIÇÃO

Bostik A790 TEXTURED FINISH é um selante acrílico flexível, com textura areada, indicado para selagens em interiores e exteriores*. Indicado para reparação de fissuras e pequenas cavidades em fachadas, paredes e tetos com acabamento areado / texturado. O efeito areado pode ser intensificado através de umas breves passagens ligeiras de um pincel sobre o selante, por forma a aumentar o efeito texturado. Resistente à chuva pouco tempo após a aplicação, sendo por isso possível a aplicação em exteriores. Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintética.

*Algumas horas após a aplicação

APLICAÇÕES

Bostik A790 TEXTURED FINISH é indicado para selagem e preenchimento de juntas, fissuras, irregularidades e pequenas cavidades em superfícies à base de gesso cartonado/estruque. Igualmente indicado para aplicação sobre madeira e derivados, cimento areado, gesso cartonado, reboco, etc.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Dispersão acrílica
Temperatura de serviço	+5°C a +40°C
Velocidade de Cura	2mm/24h (a +23°C, 50% H.R.)
Densidade	1,70g/ml (ISO 1183-1)
Alongamento à rutura	250% (DIN 53505/ISO 868)
Movimento de junta admitido	12,5%
Formação de pele	10 min a +23°C, 50% H.R. (DBTM 16)
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Resistência à tração	0,12 N/mm² (DIN 53504 S2)

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações sobre superfícies permanentemente em contacto com água.
- A resistência à chuva só é atingida algumas horas após a aplicação, devendo proteger-se a aplicação da ocorrência de chuva durante as primeiras horas.
- Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com um primário constituído por uma parte de **Bostik A790 TEXTURED FINISH** e duas partes de água. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar as juntas com água.

PINTURA

Bostik A790 TEXTURED FINISH admite pintura após a cura total com tintas de base aquosa ou sintética. Durante a cura, por evaporação da água, o selante sofrerá alguma contração, podendo causar fissuras na tinta utilizada. A utilização de tintas com elevado teor de cargas pode provocar fissuração. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas de aplicação devem ser limpos com água. As mãos devem ser limpas com Bostik toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 300ml. Caixas com 12 unidades.

CORES

Branco.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

CERTIFICAÇÕES

A+ French VOC Regulation
EN 15651-1 : F-EXT-INT 12.5P

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.