



# H980

## HIGH TACK PREMIUM

ADESIVO INSTANTÂNEO COM FORÇA EXTREMA, SEM PROVOCAR MANCHAS

### VANTAGENS

- Sem risco de provocar manchas. Adequado para pedra natural.
- Poder de agarre inicial muito elevado.
- Isento de isocianatos, solventes e silicone.
- Flexível.
- Não corrosivo para metais.
- Resistente à humidade e às condições climáticas.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies, incluindo superfícies húmidas.

### DESCRIÇÃO

**Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** engloba as vantagens do mais alto poder de agarre inicial do mercado, da força extrema de colagem e acrescenta uma nova característica que evita o aparecimento de manchas em superfícies muito porosas ou delicadas como por exemplo pedra natural ou espelhos. **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** cumpre as especificações BREEAM relativamente à qualidade do ar interior, no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV).

### APLICAÇÕES

**Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** foi especialmente desenvolvido como um adesivo de elevado poder de agarre inicial para colagem e fixação da generalidade dos materiais de construção, incluindo aqueles que possuem um elevado risco de ficarem manchados devido à sua elevada porosidade, como por exemplo a pedra natural e os espelhos. Para fixação oculta de painéis a Bostik recomenda a utilização das referências H970 PANELTACK MM, H975 PANELTACK HM e S970 ROCKPANEL S.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar o adesivo numa das superfícies, em cordões verticais, a 5cm de cada extremidade, com intervalos de 20 - 40 entre cada cordão. Não aplicar a cola no perímetro da superfície para permitir a entrada de ar/ventilação. A ausência de ventilação impede o processo normal de cura.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo 100%	DIN 53504 S2	1,20 N/mm <sup>2</sup>
Rácio de aplicação	@ Ø 2,5 MM/6,3 BAR	25-65 g/min
Temperatura de serviço		+5°C a +40°C
Base		Híbrida
Velocidade de cura	@ 23°C / 50% H.R.	2-3 mm/24h
Densidade	ISO 1183-1	1,54g/ml
Escorrimento	ISO 7390	< 2mm
Resistência ao gelo durante o transporte		Até -15°C
Dureza Shore A	DIN 53505	56
Formação de pele	DBTM 10.00	10 min @ 23°C / 50%H.R.)
Resistência à temperatura		-40°C a +90°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	2,20 N/mm <sup>2</sup>

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

Todos os cartuchos são fornecidos com um bico especial, com ponteira em forma triangular, para permitir a aplicação de um cordão com as dimensões adequadas. Durante a aplicação, a pistola deve estar colocada a cerca de 90° relativamente à superfície sobre a qual se aplica o adesivo. Pressionar fortemente ambas as superfícies a colar assegurando-se de que a espessura mínima de cola entre ambas é de 2-3mm. Não aplicar o adesivo por pontos! Devido ao forte poder de agarre inicial, não é habitualmente necessário qualquer suporte durante o processo de cura.

## LIMITAÇÕES

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas.
- Não indicado para aplicações permanentemente submersas.
- Não indicado para juntas com movimento.
- Não indicado para aplicações em contacto com cloro (piscinas).

## PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** deve ser aplicado com uma pistola profissional para selantes para assegurar o correto fluxo do produto em combinação com o bico especial com ponteira triangular. As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas e desengorduradas. Limpar previamente as superfícies com Bostik Cleaner. **Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM** adere à generalidade das superfícies não porosas sem necessidade de primário. As superfícies muito porosas devem ser tratadas previamente com Bostik Primer. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência.

## LIMPEZA

O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos.

## APRESENTAÇÃO

Refª	Cor	Embalagem	Caixa	EAN
H980 BR	branco	290ml	12	8711595217170

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

## CERTIFICADOS

- Emission Code EC1 Plus
- M1
- A+ French VOC Regulation

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
an Arkema company

[www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)

Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.

