



P360

SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE

SELANTE DE POLIURETANO DE ALTO MÓDULO PARA COLAGEM E VEDAÇÃO DE JUNTAS

VANTAGENS

- Boa aderência à generalidade das superfícies, sem necessidade de primário, inclusive sobre superfícies húmidas
- Elevada resistência mecânica
- Elasticidade permanente



DESCRIÇÃO

Bostik P360 SEALN'FLEX MULTI PURPOSE é um cola e veda universal, de qualidade profissional, à base de poliuretano de alto módulo, para colagem e selagem de juntas.

APLICAÇÕES

Bostik P360 SEALN'FLEX MULTI PURPOSE foi especialmente desenvolvido para colagem, selagem e vedação de juntas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

O correto dimensionamento das juntas possibilita a absorção de movimentos entre diferentes materiais de construção. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas.
- Não indicado para contacto com cloro (piscinas).
- Pode amarelecer ligeiramente em contacto com os raios UV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Norma	Resultado
Módulo 100%	ISO 8339	0,35 N/mm ²
Temperatura de aplicação		+5°C a +40°C
Base		Poliuretano
Cura	@23°C, 50% H.R.	3mm / 24 horas
Densidade	ISO 1183-1	1,23g/ml
Alongamento à rotura	ISO 8339	>600%
Escorrimento	ISO 7390	<3 mm
Resistência à formação de gelo durante o transporte		Até -15°C
Resistência ao cisalhamento	ISO 4587	± 1,10 N/mm ²
Movimento de junta		25%
Dureza Shore A	DIN 53505	35
Retração	ISO 10563	<10%
Formação de pele	DBTM 10.00	120 min @23°C, 50% H.R.
Resistência à temperatura		-40°C a +80°C
Resistência à tração	ISO 8339	0,80 N/mm ²

Valores típicos. Podem ocorrer variações em ± 3%

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Temperatura de aplicação: +5°C to +40°C (ambiente e superfícies). As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, limpas, isentas de poeiras e desengorduradas. Limpar as superfícies com **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P360 SEALNFLEX MULTI PURPOSE** possui boa aderência à generalidade das superfícies não porosas, sem necessidade de primário. As superfícies porosas devem ser tratadas previamente com primário **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar a junta com **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

PINTURA

Bostik P360 SEALNFLEX MULTI PURPOSE pode ser pintado com tintas de base aquosa e pela generalidade das tintas bicomponentes. As tintas sintéticas terão uma cura mais lenta. É sempre recomendado um ensaio prévio de compatibilidade com as tintas a utilizar. **Bostik P360 SEALNFLEX MULTI PURPOSE** não necessita de ser pintado. Nos casos em que seja necessário fazê-lo, é recomendada uma passagem prévia de uma esponja tipo Scotch-Brite sobre o cordão e áreas adjacentes. Para obter melhores resultados, é recomendável que a pintura seja realizada alguns dias após a aplicação do selante.

LIMPEZA

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco, na embalagem original fechada, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Validade de 12 meses após data de fabrico.

APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 300ml. Caixas com 12 unidades.

CORES

Branco, cinza, castanho e preto.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Bostik.

CERTIFICADOS

- F-EXT-INT-CC 25HM
- A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Todas as informações contidas no presente documento e em todas as nossas restantes publicações, incluindo as publicações eletrónicas, são baseadas no nosso conhecimento e experiência atual e são propriedade intelectual exclusiva da Bostik. O presente documento não pode ser total ou parcialmente copiado, apresentado a terceiros, divulgado ao público ou utilizado de qualquer outra forma sem o consentimento escrito por parte da Bostik. As informações técnicas presentes neste documento servem como indicação e não se pretende que sejam exaustivas. A Bostik não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos, diretos ou indiretos, resultantes de erros editoriais, informações incompletas e/ou inexatas presentes neste documento. Estas incluem, entre outras, informações incompletas e/ou inexatas devido a alterações tecnológicas ou qualquer investigação efetuada entre a data de publicação do presente documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se ao direito de alterar a redação do presente documento. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer danos, diretos ou indiretos, que resultem da utilização do(s) produto(s) descritos no presente documento. O respetivo utilizador deverá ler e entender as informações contidas no presente documento e em quaisquer outros documentos relativos aos produtos antes de utilizar o produto. O utilizador é responsável pela realização de todos os testes necessários, a fim de assegurar que o produto é adequado para o uso pretendido. Não temos qualquer influência sobre o modo como é aplicado o produto e/ou sobre quaisquer circunstâncias relacionadas com eventos que ocorram durante o armazenamento ou transporte e, por esse motivo, não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer tipo de danos. Todas as entregas são efetuadas exclusivamente de acordo com os nossos termos e condições gerais de venda vigentes.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.