



PERFECT SEAL COLA & VEDA

COLA E VEDA HÍBRIDO MULTIÚSOS

VANTAGENS

- Cola e veda híbrido multiúsos.
- Boa aderência à generalidade dos materiais, sem necessidade de primário, incluindo superfícies húmidas.
- Elevada resistência mecânica.
- Isento de isocianatos, solventes ou silicone.
- Cura neutra, praticamente sem odor.
- Resistente à humidade e condições climáticas.
- Não corrosivo para metais.
- Admite pintura.

DESCRIÇÃO

PERFECT SEAL COLA & VEDA MULTIÚSOS é um selante e adesivo híbrido, multiúsos, para colagens e selagens genéricas no setor da construção. Boa aderência à generalidade dos materiais de construção, sem necessidade de primário. Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas.

APLICAÇÕES

PERFECT SEAL COLA & VEDA MULTIÚSOS é especialmente indicado para colagem e vedação de vários tipos de materiais como por exemplo pedra, cimento, madeira, vidro, gesso cartonado, cobre, chumbo, zinco, alumínio, etc. Pode ser aplicado em interiores ou exteriores, incluindo sobre superfícies húmidas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de aplicar **PERFECT SEAL COLA & VEDA MULTIÚSOS** consulte a respetiva ficha de segurança. Corte a ponteira do bico do cartucho, sem danificar a parte roscada. Corte o bico plástico de aplicação, num ângulo de 45°, com o diâmetro pretendido. Atarraxe o bico de aplicação no bico do cartucho. Insira o cartucho na pistola profissional para selantes e inicie a aplicação. Aplicar em cordões verticais, com um máximo de 5mm, a 5mm de cada extremidade e com intervalos de 10 a 20cm entre cada cordão, por forma a assegurar a respetiva ventilação. Alinhe e una as superfícies a colar, pressionando-as de imediato em toda a sua extensão. Dependendo da aplicação, pode ser necessário algum suporte adicional. Devido à enorme variedade de superfícies



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Módulo elasticidade 100%	1,15 N/mm ² (DIN 53504 S2)
Temperatura de serviço	+5°C a +40°C
Base	Híbrida
Velocidade de cura	2-3mm / 24h (@+23°C / 50% H.R.)
Densidade	1,50 g/ml (ISO 1183-1)
Alongamento à rutura	350% (DIN 53504 S2)
Dureza Shore-A	50 (DIN 53505)
Formação de pele	10 min ,a +23°C,50% H.R. (DBTM 16)
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Resistência à tração	1,82 N/mm ²

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações em contacto com cloro (piscinas)
- Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.
- Não indicado para juntas de dilatação.
- Não indicado para aplicações permanentemente submersas.
- Não indicado para pedra natural e espelhos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.

PINTURA

Admite pintura com tintas de base aquosa ou tintas bicomponentes. Devido à variedade de tintas existentes no mercado, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade. Para obter melhores resultados, é recomendável que a pintura seja realizada alguns dias após a aplicação do selante.

LIMPEZA

O material não curado e as ferramentas de aplicação podem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Toalhas Bostik Wipes.

CORES

Branco, cinza e preto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 290ml. Caixas com 12 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

CERTIFICAÇÕES

Certificado de emissões M1
Emicode EC1 Plus
LEED
A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.