



S735

SEAL'N'FLEX CURTAIN WALL SILICONE NEUTRO PREMIUM

VANTAGENS

- Cura neutra, sem odor.
- Não contém quaisquer pictogramas de perigo: inofensivo para o utilizador (Não contém MEKO)
- Silicose de alta qualidade (BEST)
- Permanentemente elástico
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climáticas.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies.
- Não corrosivo para metais.

DESCRIÇÃO

Bostik S735 SEAL'N'FLEX CURTAIN WALL é um silicone neutro elevada qualidade para selagem de juntas em muros cortina, fachadas, caixilharia, envidraçados e juntas de dilatação. **Bostik S735 SEAL'N'FLEX CURTAIN WALL** cumpre as especificações BREEAM relativamente à qualidade do ar interior, no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV).

APLICAÇÕES

Bostik S735 SEAL'N'FLEX CURTAIN WALL foi especialmente desenvolvido como um selante elástico duradouro para juntas em muros cortina, fachadas, caixilharia, envidraçados e juntas de dilatação. Indicado para selagem de juntas em locais onde sejam exigidas muito baixas emissões.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo 100%	ISO 8339	0,35 N/mm ²
Temperatura de serviço		+5°C a +40°C
Base		2-Pentanone Oxime (0% MEKO)
Velocidade de cura	@ 23°C / 50% H.R.	2-3 mm/24h
Densidade	ISO 1183-1	1,24g/ml
Alongamento à rutura	ISO 8339	550%
Movimento da junta		25%
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	19
Formação de pele	DBTM 10.00	8 min @ 23°C / 50% H.R.)
Resistência à temperatura		-50°C a +120°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

LIMITAÇÕES

Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno e superfícies betuminosas.

Pode ocorrer descoloração em locais sem luz e por contacto com agentes químicos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas e desengorduradas. Limpar previamente as superfícies com Bostik Cleaner. **Bostik S735 SEAL'N'FLEX CURTAIN WALL** adere à generalidade das superfícies não porosas sem necessidade de primário. Superfícies porosas devem ser previamente tratadas com Bostik Primer. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência. Alisar a junta com Bostik Finisher para obter um acabamento perfeito.

PINTURA

Bostik S735 SEAL'N'FLEX CURTAIN WALL não admite pintura. Caso seja necessário pintar as zonas envolventes, é aconselhada a utilização prévia de fita de pintura sobre as zonas adjacentes à junta de silicone, por forma a evitar a contaminação das superfícies a pintar.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos.

CORES

Branco

Transparente

Outras cores disponíveis mediante consulta e sujeitas a quantidades mínimas.

EMBALAGEM

Cartucho de 300ml. Caixas com 12 unidades.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

CERTIFICADOS

Emicode EC1 Plus
Blue Angel (RAL UZ 123)
BREEAM International Compliant
E1 EN 717-1§
Indoor Air Comfort Gold®
F-EXT-INT-CC 25LM
G-CC 25LM
A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.