

webercolor evolution

Betumação pronta a usar e fácil de limpar, cores consistentes para o interior.

Cor perfeita sem manchas
Resistência a fungos
Pronto a usar
Fácil aplicar e limpar

Utilizações

- Betumação em residências particulares:
 - cozinhas e casas de banho
 - paredes e pavimentos interiores
- Betumação em hotelaria e comércio:
 - quartos e casas de banho de hotel e residências públicas
 - locais de circulação pública interiores

Limites de utilização

- Não usar em locais de elevada exigência química ou mecânica, usar **weberepox easy**.
- Não usar em imersão em água, tais como piscinas ou outros.
- Após a aplicação do betume, respeitar os tempos de secagem antes de ser submetido a limpezas intensas ou mecânicas, caso contrário pode provocar degradação do betume.
- Não usar em juntas de dilatação ou fracionamento.

Composição

- Resinas sintéticas em dispersão aquosa, inertes e aditivos específicos orgânico e inorgânicos.

Características de utilização

Temperatura de aplicação	5°C a 30°C
Largura da junta	2 mm a 10 mm
Profundidade da junta	> 3 mm
Circulação pedonal ligeira	> 12 horas
Circulação pedonal intensa	> 24 horas
Limpeza mecânica intensa	> 7 dias

Prestações (*)

Densidade da pasta	1,6 g/cm ³
Viscosidade	200.000 m.Pa.s
Resistência à flexão - após ciclos gelo-degelo	≥ 2,5 N/mm ²
Resistência à abrasão	≤ 250 mm ³
pH	8,5

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- Aquando do processo de colagem, remover o excesso de cola existente nas juntas, deve existir uma profundidade maior de 3 mm uniforme.
- Verificar de acordo com o cimento-cola utilizado qual o tempo de espera para betumar, no mínimo aguardar 24 horas.
- As juntas devem estar limpas e secas.
- Na betumação de cerâmica porosa ou polida, bem como em pedra natural ou mosaicos hidráulicos, recomendamos testar a aplicação, e se necessário proteger os revestimentos.

Aplicação

- Com uma colher de pedreiro efetuar uma ligeira mistura para verificar a consistência do produto e eliminar alguma sedimentação.
- Utilizando uma talocha de borracha dura, betumar as juntas fazendo pressão sobre o produto para que ele ocupe o total do espaço das juntas.
- No processo de preenchimento da junta, deverá ao mesmo tempo tentar eliminar o máximo de argamassa que esteja sobre os revestimentos, para facilitar a limpeza.
- A limpeza deve ser efetuada imediatamente depois de aplicado o produto, recomendamos panos de 1 m² a 2 m² no máximo.
- Em áreas grandes recomendamos uma pessoa aplicar, e outra logo de seguida a limpar.
- O produto quase não necessita de água no processo de limpeza.
- Deve ser usada uma esponja humedecida, quanto menos água tiver a esponja, mais fácil é de limpar.
- Deve consultar as características de utilização, descritas acima, para colocação em uso, e limpeza intensiva.

Recomendações

- Os espaços das juntas devem ser totalmente preenchidos com a argamassa.
- Remover cruzetas distanciadoras ou outros acessórios utilizados durante o processo de colagem.
- Juntas finas em revestimentos espessos, por dificultarem o processo de preenchimento, devem ser submetidos a uma atenção especial para garantir o preenchimento até ao seu ponto mais fundo.
- Não utilizar ácidos fortes ou outros produtos de limpeza.
- Respeitar os tempos de espera descritos nas características de utilização do produto.
- Não adicionar água ao produto.

Consumo

Formato da peça	Pavimento 10 mm espessura (consumo kg/m ²)							Pavimento 8 mm espessura (consumo kg/m ²)						
	Largura das juntas							Largura das juntas						
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
10 cm x 10 cm	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,56	3,20	0,51	0,77	1,02	1,28	1,54	2,05	2,56
15 cm x 15 cm	0,43	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,37	1,71
30 cm x 15 cm	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,28	1,60	0,26	0,38	0,51	0,64	0,77	1,02	1,28
30 cm x 30 cm	0,21	0,32	0,43	0,53	0,64	0,85	1,07	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,68	0,85
60 cm x 30 cm	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,64	0,80	0,13	0,19	0,26	0,32	0,38	0,51	0,64
60 cm x 60 cm	0,11	0,16	0,21	0,27	0,32	0,43	0,53	0,09	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34	0,43
120 cm x 60 cm	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,32	0,40	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,26	0,32
100 cm x 100 cm	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,26	0,32	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,20	0,26
	Pastilha de vidro ou cerâmica (consumo kg/m ²) Largura de 2 mm junta, espessura de 5 mm													
2,5 cm x 2,5 cm	1,28													
	Outros formatos													
Usar a fórmula:	$\text{Consumo (kg/m}^2\text{)} = 0,16 \times L \times H \times (A+B)/(A \times B)$							L = largura da junta (mm)						
								H = altura da peça (mm)						
								A e B = formato da peça (cm)						

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente a FDS do produto e o rótulo na embalagem.
- Como medida de proteção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

As instruções de segurança para uso seguro deste produto estão também disponíveis na Folha de Dados de Segurança (SDS), acessível em www.weber.saint-gobain.pt.



Apresentação

Balde de 3 kg

Cor

10 cores

Ver tabela de cor e acondicionamento do produto abaixo

Consultar cores em:

-Guia Weber

-www.weber.saint-gobain.pt

-Mostruário real disponível nos pontos de venda

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade

Tabela de cores e acondicionamento

Segmento	cor	3 kg
Classic	Antracite	X
Classic	Cinza escuro	X
Classic	Cinza claro	X
Classic	Bege	X
Classic	Branco	X
Classic	Azul mar	X
Classic	Wengué	X
Classic	Cacau	X
Classic	Girassol	X
Classic	Diamante negro	X

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.