

# PLAN LEVEL 315

ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE 3 A 15 MM DE ESPESSURA PARA PAVIMENTOS

## 1. DESCRIÇÃO

O **PLAN LEVEL 315** é uma argamassa de nivelamento de pavimentos à base de ligantes hidráulicos, agregados calcários e siliciosos e aditivos orgânicos e inorgânicos.

O **PLAN LEVEL 315** encontra-se disponível apenas na cor cinzenta.

## 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **PLAN LEVEL 315** é especialmente vocacionada para o nivelamento e alisamento de suportes de betão, betonilha ou cerâmico sendo por isso aplicável em obra nova ou de renovação. Indicada para aplicações em espessuras reduzidas (3 – 15 mm) permitindo obter uma superfície nivelada e lisa apta a receber um revestimento final.

O **PLAN LEVEL 315** foi formulada para permitir a sua aplicação manualmente e mecanicamente sendo que neste último permite a obtenção de elevados rendimentos em obra.

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contacto com o nosso Serviço Técnico.

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pó	Valor	Norma
Cor	Cinzento	-
Granulometria	< 1,0mm	-
Produto em pasta	Valor	Norma
Água de amassadura	17,5 ± 1,0 %	EN 1015-2
Consumo teórico	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	-
Produto Endurecido	Valor	Norma
Resistência à compressão (28 dias)	C25	EN 1015-11
Resistência à flexão (28 dias)	F5	EN 1015-11
Massa volúmica	2000 ± 150 kg/m <sup>3</sup>	EN 1015-10

Reação ao Fogo	Classe F <sub>FL</sub>	EN 13813
----------------	------------------------	----------

## 4. APLICAÇÃO

### a) Preparação de suportes

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer material que afete as normais condições de aderência.

Em suportes heterogêneos ou em operações de renovação deve ser feita a aplicação uma demão de **MICRO ART AD 21**, imediatamente antes da aplicação do **PLAN LEVEL 315**.

Respeitar quaisquer juntas de dilatação ou fracionamento existentes e executar uma junta perimetral com uma espessura mínima de 5 mm, através da colocação de fita periférica ou poliestireno expandido (esferovite).

### b) Preparação da mistura

Misturar a argamassa com 5 litros de água por cada saco, com misturador elétrico lento (500rpm), até obter uma consistência fluida, homogênea e sem grumos. Deixar repousar a mistura durante 1 minuto e voltar a misturar durante alguns segundos, em velocidade lenta.

O produto pode ser preparado em misturadores contínuos com doseamento automático de água.

Em qualquer caso, não deve ser adicionada água posteriormente, para não amolentar a mistura.

### c) Aplicação

Depois de misturado, verter o material sobre o pavimento, recorrendo a uma talocha ou espátula para nivelar a superfície. Se necessário passar o rolo de bicos para remover eventuais bolhas de ar.



Aplicação do primário **MICROART AD 21**



Aplicação do **PLAN LEVEL 315**



Uniformização da superfície c/ rolo de bicos

### d) Juntas

Devem-se cumprir as disposições do projeto no que se refere à prescrição de juntas transversais, longitudinais de retração/flexão, de construção e/ou dilatação.

# PLAN LEVEL 315

ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE 3 A 15 MM DE ESPESSURA PARA PAVIMENTOS

## e) Restrições

A betonilha **PLAN LEVEL 315**, não deve ser aplicada em suportes submetidos constantemente à humidade ou sujeitos a ascensão desta por capilaridade. Não aplicar em pavimentos industriais. Necessita ser sempre revestido.

## f) Conselhos Complementares

- A água de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matérias orgânicas), devendo, de preferência, ser potável;
- Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo aberto. Não amolentar as argamassas;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo a betonilha **PLAN LEVEL 315**, ser aplicada tal como se apresenta na embalagem de origem;
- Não efetuar aplicações sob temperaturas superiores a 30°C ou inferiores a 5°C.

## 5. EMBALAGEM E VALIDADE

### Embalagem

Sacos de papel de 25 kg em paletes plastificadas de 60 sacos.

### Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

## 6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **MICROART AD 21** (Primário de aderência)

## 7. HIGIENE E SEGURANÇA


(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contato com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contato com a pele e os olhos;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;

# PLAN LEVEL 315

ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE 3 A 15 MM DE ESPESSURA PARA PAVIMENTOS

- Conservar fora do alcance das crianças.

	<b>PLAN LEVEL 315</b> EN 13813 <b>CT-C25-F5</b> - Argamassa autonivelante de alisamento de pavimentos.  Declaração de desempenho DOP.09004
---	--

*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.*

Revisão de Junho 2021  
FT.09004.06