

1. DESCRIÇÃO

A betonilha **PLAN RAPID** é uma solução de camada base em pavimentos com endurecimento rápido. Apresenta-se sob a forma de uma argamassa seca pré-doseada, formulada a partir de ligantes hidráulicos, agregados calcários e siliciosos e adições específicas para garantir uma adequada trabalhabilidade, um elevado nível de resistência e uma boa durabilidade.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

A betonilha **PLAN RAPID** é especialmente desenvolvida para o enchimento e regularização de pavimentos em ambientes interiores e exteriores, de secagem rápida, permitindo a execução célere da colocação do acabamento. É uma betonilha indicada para obras de renovação ou obra nova onde se pretenda uma rápida conclusão dos trabalhos. A betonilha **PLAN RAPID** está apta a receber como acabamento revestimentos correntes, tais como, pavimentos em madeira, cerâmica, pedra natural, linóleo, cortiça, entre outros.

Este produto não é adequado para acabamento final.

A **PLAN RAPID** pode ser aplicada sobre pisos radiantes, cumprindo todas as recomendações e normas do fabricante do piso.

A betonilha **PLAN FORCE** pode ser aplicada sobre variados tipos de lajes em betão, mas deve ser sempre aplicada sobre uma base estável.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pó	Valor	Norma
Cor	Cinzento	-
Granulometria	< 3,5mm	-
Produto em pasta	Valor	Norma
Água de amassadura	11,0 ± 1,0 %	-
Consumo teórico	18,5 kg/m ² /cm	-
Produto Endurecido	Valor	Norma
Resistência à compressão:		EN 13813
- 3 dias	7,5 MPa	
- 7 dias	8,7 MPa	
- 28 dias	C12	
Resistência à flexão:		
- 3 dias	2,6 MPa 2,8 MPa	

- 7 dias - 28 dias	F4	
Massa volúmica	2000 ± 50 kg/m ³	EN 1015-10
Reação ao fogo	Classe A1 _{fl}	EN 13813

4. APLICAÇÃO**a) Preparação de suportes**

Os suportes devem estar endurecidos, sem água em excesso, limpos de poeiras, e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos, gorduras, etc.) que afetem as condições de aderência.

Para melhorar as condições de aderência, a textura do suporte que vai receber a **PLAN RAPID** deve ser rugosa.

Sobre revestimentos antigos deve assegurar-se uma ponte de aderência, através de um primário de aderência, tipo **REDUR AD 90** ou **REDUR AD 04**. Contudo face à especificidade das operações de reabilitação, aconselhamos a consulta prévia dos nossos serviços técnicos.

Na aplicação do **PLAN RAPID** sobre pavimentos radiantes deve ter-se em atenção a recomendação do fabricante do próprio piso em colocar o seu aditivo na betonilha. Esta adição deve ser realizada cumprindo escrupulosamente todos os métodos recomendados pelo fabricante do piso.

b) Preparação da mistura

A betonilha **PLAN RAPID** deve ser amassada em equipamentos de amassadura específicos para este tipo de aplicação. Em máquinas sem doseamento automático de água amassar a betonilha **PLAN RAPID**, na proporção de 3,0 a 3,5 litros de água por saco de 30 kg. Em máquinas com doseamento automático de água regular o caudal mínimo de água que permita uma boa trabalhabilidade.

c) Aplicação

A aplicação de betonilha **PLAN RAPID** é realizada segundo as técnicas tradicionais da arte, regularizando e nivelando as superfícies com recurso aos processos habituais de aplicação de betonilhas. Assim, a argamassa deverá ser espalhada sobre o suporte, constituindo uma camada nivelada, sendo posteriormente sarrafada para obter uma superfície plana e preparada para receber o revestimento final.

A aplicação da mistura não pode exceder 1 hora após a sua preparação.

A betonilha **PLAN RAPID** deve ser aplicada numa espessura mínima de 4 cm e máxima de 10 cm, devendo a sua utilização ser adequada para a finalidade a que se destina.

Em situações de maior exigência a betonilha **PLAN RAPID**, poderá ser armada com rede de fibra de vidro antialcalina do tipo **REABILITA REDE AR 160**, ou com uma malha eletrosoldada do tipo AQ 50, conforme exigências do projeto da especialidade.

Deverá aguardar-se no mínimo 12 horas para o tráfego pedonal sobre a betonilha.

Para a aplicação do revestimento deverá aguardar-se no mínimo 48 a 72 horas, dependendo das condições atmosféricas e do tipo de acabamento pretendido. O revestimento final sobre a betonilha deve ser aplicado segundo

as regras e condições recomendadas pelo fabricante do revestimento, cumprindo escrupulosamente o teor de humidade exigido.



Colocação da argamassa



Regularização com régua metálica



Talochamento da superfície final

d) Juntas

Devem-se cumprir as disposições do projeto no que se refere à prescrição de juntas transversais, longitudinais de retração/flexão, de construção e/ou dilatação.

As juntas de fracionamento e retração subdividem áreas contínuas de colagem em frações mais pequenas. A área máxima recomendável em pavimentos deverá ser:

- Interior: 25 m² ou quando um dos lados excede os 8 m contínuos;
- Exterior: 16 m² ou quando um dos lados tem mais do que 5 m contínuos.

e) Restrições

A betonilha **PLAN RAPID** por se tratar de uma argamassa hidráulica, não deve ser aplicada a temperaturas ambiente e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.

Em tempo seco ou de forte exposição solar, deve proceder-se à rega diária das superfícies executadas.

Nunca aplicar o produto em condições meteorológicas adversas, tais como, temperaturas elevadas ou chuva, no caso de aplicações exteriores.

Sempre que se proceder à sua aplicação sobre um suporte instável deverá prever-se a incorporação de uma malha de aço ou de fibra de vidro de comportamento idêntico.

f) Conselhos Complementares

- A água de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matérias orgânicas), devendo, de preferência, ser potável;
- Não deve ser aplicada qualquer tipo de argamassa que tenha iniciado o seu processo de presa. Não amolentar as argamassas pela adição de água, após preparação;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo a betonilha **PLAN RAPID**, ser aplicada tal como se apresenta na embalagem de origem, adicionando exclusivamente a água de amassadura correta.

PLAN RAPID

BETONILHA DE PRESA RÁPIDA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Sacos de papel de 30 kg em paletes plastificadas de 54 sacos.


Validade

6 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contato com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contato com a pele e os olhos;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.



Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Junho 2021
FT 09003.04