

## weberep rapide

**Argamassa para reparação estrutural de betão – Classe R4: (EN1504-3)**

**Presa rápida para otimização de aplicação de revestimentos**

**Formulação com fibras e função anticorrosiva**

**Sem libertação de poeiras**

### Utilizações

- Reparações pontuais de betão
- Interiores e exteriores, na horizontal e vertical
- Reparações ou reforço de betão com danos estruturais, onde sejam necessárias elevadas prestações mecânicas

### Suportes

- Betão e elementos pré fabricados de betão (poroso e não liso)

### Limites de utilização

- Não aplicar sobre:
  - Suportes de Gesso
  - Zonas pintadas ou com revestimentos orgânicos
  - Suportes frágeis de rebocos antigos ou pedra
- Na reparação de pavimentos industriais ou de circulação intensa, o **weberep rapide** deve ser revestido de acordo com as utilizações previstas
- Não resiste a contactos com soluções ácidas (pH <6)
- Não resiste a eventuais movimentos estruturais do suporte (nestes casos a fissuração é inevitável)

### Composição

- Cimentos especiais, areias siliciosas, fibras, adjuvantes isentos de cloro e resinas sintéticas (granulometria máxima: 1,25mm)

### Consumo

- Aproximadamente 19 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

### Recomendações

- Temperatura de utilização: +5°C a +35°C
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes

- Não aplicar com incidência direta de sol intenso ou sobre suportes muito quentes
- Realizar cura húmida da superfície por pulverização de água ou agente de cura (neste caso deverá garantir-se a sua completa remoção antes da eventual aplicação de um revestimento)
- Respeitar em cada mistura a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida homogeneidade na consistência do produto depois de endurecido
- Lavar as ferramentas com água, enquanto o produto estiver fresco

## Características de utilização

- Espessura de aplicação: entre 5 e 100mm por camada
- Espessura mínima sobre a armadura: 10mm
- Tempo de vida do amassado: aprox. 15 minutos
- Tempo aberto para acabamento: aprox. 30 minutos
- Tempo de espera para retirar a cofragem: 1 a 2 horas
- Tempo de espera para circulação pedonal: 24 horas
- Tempo de espera para revestir:
  - Argamassas de cimento: 24 horas
  - Pinturas de fachada e proteção de betão: 24 horas
  - Outros revestimentos orgânicos, pedra ou cerâmica: 72 horas

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, podem variar em função das condições de aplicação.

## Prestações \*

- Densidade endurecido: aprox. 1,9
- Marcação CE EN1504-3:
  - Resistência à compressão:  $\geq 45\text{MPa}$  - Classe R4
  - Aderência  $\geq 2,0\text{MPa}$
  - Retração/expansão impedida:  $\geq 2,0\text{Mpa}$
  - Compatibilidade térmica (partes 1,2 e 4):  $\geq 2,0\text{MPa}$
  - Resistência a carbonatação: satisfaz requisitos
  - Módulo de Elasticidade: 23,4 GPa
  - Teor de cloretos:  $\leq 0,01\%$
  - Absorção capilar:  $\leq 0,5\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$
  - Reação ao fogo: Classe A2
- Resistência mecânica ao longo do tempo:

	Compressão (MPa)	Flexão (MPa)
24 horas	5	3
7 dias	30	5
28 dias	45	8

(\*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

## Preparação do suporte

- O suporte deve ser duro e estar limpo, consistente e rugoso
- Sondar a superfície para detetar zonas débeis a eliminar
- Deixar contornos em aresta viva nas zonas demolidas a reparar

- Eliminar todo o pó e outras sujidades produzidas, bem como vestígios de gordura, óleo descofrante ou outro material orgânico
- Expor todas as armaduras oxidadas e efetuar o seu tratamento:
  - Limpar cuidadosamente as armaduras oxidadas, eliminando a ferrugem através de escova metálica ou jato de areia
  - Aplicar, após despoeiramento cuidadoso, o produto anticorrosão **weberep fer** na superfície das armaduras (se necessário proceder ao reforço das armaduras)

## Aplicação

- Humedecer abundantemente o suporte a revestir. Este deve ficar húmido, mas não saturado de água
- Adicionar cerca de 3,5 litros de água em cada saco de 25 kg, operando com misturador lento até obter uma pasta homogênea, deixar repousar 1 a 2 minutos e voltar a misturar brevemente
- Aplicar **weberep rapide**, em camadas sucessivas (espessura mínima por camada de 5 mm, até espessura máxima de 100 mm por camada), aguardando o endurecimento da anterior para aplicar a seguinte. Apertar bem o material contra o seu suporte. Se adequado, utilizar cofragens com meio auxiliar
- Dar acabamento com uma talocha de plástico ou poliestireno rijo, sem adição de água na superfície

## Recomendações de Segurança na Utilização

- Consultar Ficha de Dados de Segurança em [www.weber.com.pt](http://www.weber.com.pt)



### Apresentação

Saco de 25 Kg

### Cor

Cinza

### Conservação

6 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.