

Weberprim EP 2K

Primário de resina epóxi, bicomponente, a base de água

Utilizações

weberprim EP 2K é um primário epoxídico bicomponente transparente, rígido, à base de água. Utilizado como primário universal em aplicações de impermeabilização, vedação e revestimento de pisos em superfícies absorventes e não absorventes (betão, argamassa de betonilha, rebocos de cimento, metal, membranas betuminosas, revestimentos cerâmicos, revestimentos抗igos à base de acrílico, etc.) Cura por reação (reticulação) dos dois componentes.

Benefícios:

- Aplicação simples (rolo ou pincel)
- Excelente aderência em superfícies absorventes e não absorventes
- Pode ser aplicado em superfícies húmidas, sem perda de aderência
- Resistente à água estagnada
- Alta resistência à tração e ao impacto
- Resistente ao calor e ao gelo
- Retenção de poeira
- Preenchimento de poros
- Resistente a produtos químicos

Prestações técnicas

Propriedades	Resultados	Norma
Composição	Resina epóxi + endurecedor. A base de água.	
Rácio Mistura	A : B = 3 : 1 (diluição com água; 15 – 25 %)	
Aderência a alumínio	>2 N/mm ²	ASTM D 903
Aderência a betão	>1,8 N/mm ² (falha no betão)	ASTM D 903
Dureza (SHORE A)	>95	ASTM D 2240
Resistência à pressão da água	Sem vazamento (1m coluna de água, 24h)	DIN EN 1928
Temperatura de aplicação	10 °C to 35 °C	Conditions: 20 °C, 50% RH
Pot Life	45-50 min	
Tempo para revestir	6-12 horas; max 24 horas	

Consumo

100 - 200 gr/m², em uma ou duas camadas.

Este consumo baseia-se na aplicação a rolo sobre uma superfície lisa em condições ótimas. Fatores como porosidade da superfície, temperatura, humidade, método de aplicação e acabamento podem alterar o consumo.

Aplicação

Preparação da superfície

A preparação cuidadosa da superfície é essencial para um ótimo acabamento e durabilidade. A superfície deve estar limpa e livre de qualquer contaminação que possa prejudicar a aderência do primário. O teor máximo de humidade não deve exceder 7%. A resistência à compressão do substrato deve ser de pelo menos 25 MPa, a resistência de união coesiva de pelo menos 1,5 MPa. Revestimentos antigos, sujidade, substâncias orgânicas e poeira devem ser removidos. A contaminação por óleo ou graxa deve ser substancialmente limpa. Possíveis irregularidades da superfície devem ser regularizadas.

Mistura

weberprim EP 2K Componente A e Componente B devem ser misturados com agitador mecânico de baixa velocidade, de acordo com a proporção de mistura estipulada, por cerca de 3-5 min.

ATENÇÃO: A mistura dos componentes deve ser efetuada com muita atenção, principalmente nas paredes e fundo do balde até que a mistura fique totalmente homogênea.

Diluir a mistura com 15-25% de água limpa, para ajustar a viscosidade.

Aplicação do primário

Para melhores resultados, a temperatura durante a aplicação e cura deve estar entre +5°C e +35°C. Baixas temperaturas retardam a cura, enquanto altas temperaturas aceleram a cura. Níveis altos de humidade podem afetar o acabamento final.

Aplicar **weberprim EP 2K** (diluído com água limpa) com rolo ou pincel, até cobrir toda a superfície.

Após aprox. 6-12 horas (no máximo 24 horas) e enquanto o primário ainda estiver um pouco pegajoso, aplique o revestimento de poliuretano **weberdry pur seal**.

RECOMENDAÇÃO: Superfícies altamente absorventes, como betão leve ou betonilha de cimento poroso ou similar, devem ser preparadas com duas aplicações de **weberprim EP 2K**.

ATENÇÃO: Garanta o consumo do produto de acordo com o Pot Life.

ATENÇÃO: Não aplicar **weberprim EP 2K** se as temperaturas ambiente e do solo forem inferiores a +10°C.

Recomendações de Segurança na Utilização

weberprim EP 2K contém aminas e resinas epóxi.

Consultar Ficha de Dados de Segurança em <https://construir.saint-gobain.pt/>

Apenas para uso profissional. A partir de 24 de agosto de 2023, é necessária formação adequada antes da utilização industrial ou profissional

Embalagem

Componente A:

Baldes metálicos de 15kg

Cor

Amarelo leitoso após a mistura.

Quando aplicado e seco, muda para transparente

Componente B:

Baldes metálicos de 5kg

Conservação

Os baldes devem ser armazenados em locais secos e frescos até 9 meses. Proteja o material contra a humidade e luz solar direta. Temperatura de armazenamento: 5-30°C. Os produtos devem permanecer nas embalagens originais, fechadas, com o nome do fabricante, designação do produto, número do lote e rótulos de precaução de aplicação.



Weberprim EP 2K 3/3

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Empresa certificada no
âmbito QAS pelas normas
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

MOD.FT.260/00

10-01-2022



Saint-Gobain Portugal, S.A. • NIF 502 208 546 •
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: +351 234 10 10 10 • e-mail: info.portugal@saint-gobain.com • www.weber.saint-gobain.pt