

Argamassa para realização
de chapisco de aderência de rebocos sobre betão liso e pouco absorvente

Elevada aderência a betão liso
Textura rugosa
Aplicação manual ou por projecção mecânica

Para aplicação sobre:
Betão



weber.prim chapisco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- O suporte deve estar consistente e limpo;
- Eliminar todos os materiais soltos ou leitadas e vestígios de descofrantes e gorduras.
- Em caso de tempo quente, humedecer o suporte previamente.

APLICAÇÃO

- Misturar cada saco de 25 kg com 4 a 5 litros de água limpa.
- Misturar o conteúdo dos sacos com água limpa na quantidade indicada, em betoneira ou usando máquina de projecção de argamassas.
- No caso de utilização de máquina de projecção, regular o caudal de água para a consistência adequada da argamassa.
- Aguardar 3 dias antes de aplicar o reboco.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

- Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 5°C e 30°C.
- Aplicar o reboco no período de 3 a 7 dias após a aplicação de **weber.chapisco**.
- Espessura de aplicação: 2 a 4 mm (textura em salpico).

RECOMENDAÇÕES

- Lavar os equipamentos e ferramentas de aplicação com água após utilização.

MOD.FT.077 /00

29-04-2008

PRODUTO

- **Composição:** cimento cinza, cargas minerais, resina redispersável, adjuvantes específicos.
- **Massa volúmica:** 1,9 g/cm³
- **Granulometria:** < 2 mm
- **Retracção:** ≤ 1,2 mm/m
- **Capilaridade:** 3 g/dm².min^{1/2}
- **Aderência sobre betão:**
 - após 3 dias: ≥ 0,5 MPa
 - após 28 dias: ≥ 1,0 Mpa
- **Aderência de weber.rev classic sobre weber.prim chapisco:** ≥ 0,3 MPa
- **Consumo:** 2 a 4 kg/m².
- **Apresentação:** saco de 25 kg (palete de 1400 kg – 56 sacos)
- **Conservação:** 12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original fechada e em ambiente ameno.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

- Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratórias e mucosas.
- Como medida de protecção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.
- O uso de máscara de protecção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de poeira significativas.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.