

Mapelux Lucida

**Cera metalizada
brilhante de dupla
reticulação e de
elevada resistência**



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Mapelux Lucida usa-se no interior de ambientes comuns como lojas, showroom, apartamentos, escritórios, etc., para a proteção de pavimentações sujeitas a tráfego particularmente intenso realizadas com **Mapefloor System** ou para facilitar as operações de manutenção, após o tratamento de acabamento, sobre pavimentações realizadas em **Ultratop**.

Alguns exemplos de aplicação

- Tratamento protetor de pavimentações em resina realizadas com **Mapefloor System**, no interior de ambientes comuns.
- Tratamento protetor de pavimentações autonivelantes realizadas com **Ultratop**, no interior de ambientes comuns como showroom, lojas, apartamentos.
- Tratamento protetor, com prévia aplicação de apropriado acabamento, de pavimentações decorativas realizadas com **Ultratop**, misturado com **Dynastone Color** ou com agregados naturais, no interior de ambientes comuns como showroom, lojas, apartamentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapelux Lucida é uma cera metalizada brilhante, caracterizada por uma elevada resistência ao tráfego e a lavagens frequentes, mesmo com detergentes fortes.

Graças à dupla reticulação que liga todos os componentes, a película de **Mapelux Lucida** é assim fácil de limpar os sinais originados pelo tráfego com uma simples lavagem.

Mapelux Lucida é muito fluido, rápido e fácil de espalhar sobre a superfície.

AVISOS IMPORTANTES

- Não aplicar **Mapelux Lucida** com temperaturas inferiores a +10°C.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação do suporte

Antes da aplicação de **Mapelux Lucida**, certifique-se que tenham passado pelo menos 24 horas após a aplicação das pavimentações realizadas com **Mapefloor System**. Para superfícies em **Ultratop**, sucessivamente tratadas com um específico produto de acabamento, espalhar **Mapelux Lucida** após o completo enxugamento do mesmo acabamento.

Aplicação do produto

Mapelux Lucida deve ser aplicado em duas demãos cruzadas, de modo obter um bom grau de proteção da superfície.

Aplicar a primeira demão de **Mapelux Lucida** de modo uniforme com esfregão adequado. Após o completo enxugamento da primeira demão, espalhar a segunda demão em sentido cruzado em relação à primeira demão.

Limpeza

As ferramentas utilizadas na aplicação de **Mapelux Lucida** devem ser limpas após a utilização com água.

CONSUMO

50 g/m².

Mapelux Lucida



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:	emulsão
Cor:	branco-azul
Massa volúmica (g/cm ³):	1,036
Teor de substância seca (%):	23

DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)

Temperatura de aplicação:	de +10°C a +30°C
pH:	8,4 ± 0,2

EMBALAGENS

Mapelux Lucida está disponível em bidões de 10 kg.

ARMAZENAGEM

Mapelux Lucida, conservado nas embalagens originais a temperatura compreendida entre +10°C e +30°C, tem um tempo de conservação de 12 meses. Teme o gelo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Mapelux Lucida não é perigoso segundo as normas atuais para a classificação dos preparados. Recomenda-se tomar as precauções habituais no manuseamento de produtos químicos.

Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES