

# Ficha Técnica

## AcrylSuper Tex

Código: TT – 360

<b>Descrição</b>	Tinta de alta qualidade baseada em resinas 100% acrílicas, pigmentos e aditivos criteriosamente seleccionados.
------------------	--

<b>Utilização</b>	<p>É uma tinta mate que apresenta um areado fino. As características do seu filme seco tornam esta tinta a ideal para aplicar sobre rebocos com microfissuras estáticas.</p> <p>É especialmente indicada para aplicação de fachadas no exterior, podendo ser aplicada também em interiores.</p> <p>Tem uma excelente resistência à intempérie e à alcalinidade. Tem alta durabilidade. Ótima retenção de cor e não amarelece. Fácil aplicação.</p> <p>Possui óptima protecção contra o crescimento de fungos e algas no filme.</p> <p>Disponível em branco e cores.</p>
-------------------	---

<b>Características</b> (Referentes ao branco)	<b>Aspecto da película</b>	Mate
	<b>Densidade</b>	1.52 ± 0.02
	<b>Viscosidade (KU a 20°C)</b>	125 ± 10
	<b>COV's (%)</b>	0,7 – 1,1

<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	5 a 6 m <sup>2</sup> /L
	<b>Diluição aconselhada</b>	1ª demão: 10% com água limpa Restantes: 0 a 5% com água limpa
	<b>Nº de demãos</b>	2 a 3 demãos.
	<b>Secagem</b>	4 a 6 horas
	<b>COV's (branco e cores)</b>	Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 40 g/l COV.
	Aplicar com trincha, rolo ou escova.	

<b>Observações</b>	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--