

Ficha Técnica

Corante Conc. Preto Óxido

Código Geral: AS019010

Embalagens: 1/8, 1/4, 1/2 e 1Kg

Pasta corante, base aquosa, com elevada concentração de pigmento Óxido de Ferro Preto.

Corante Conc. Preto Óxido

TIPO

Pasta corante, base aquosa, com elevada concentração de pigmento Óxido de Ferro Preto.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Elevada compatibilidade e poder tintorial.

UTILIZAÇÃO

Como corante em afinações de tintas aquosas, particularmente utilizadas na construção civil.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Adicionar lentamente, até um máximo de 10%, sobre os neutros ou brancos das tintas que se pretendem afinar e homogeneizar cuidadosamente até total desaparecimento de “laços” do corante.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Líquido.
Cor:	Preto
Densidade, 20° C:	1.40± 0.02 Kg/ l
Viscosidade, 20°C:	100±10 KU
Não Volátil:	62.0±2 % (peso)
Ponto Inflamação:	Não inflamável
Estabilidade:	6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (67/548/EEC, 2001/59/CE e 1999/45/CE, 2001/60/CE)

Riscos de Incêndio

Símbolos/ Frases: na /na

Riscos para a Saúde:

Símbolos/Frases : na / Utilizar somente em locais bem ventilados.

na – não aplicável

TRANSPORTE

Precauções:	Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.
N.º ONU	isento
ADR/RID:	isento
IMDG/IATA/ICAO:	isento

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.