


# Ficha técnica

## Malla especial SATE



Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS).

Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Peso	160 gr / m <sup>2</sup>
Luz de malla	5,0 x 5,0 mm
Densidad lineal	Urdimbre: 134 tex x 2 Trama: 600 tex
Resistencia a la tensión	Urdimbre: > 1600 N/ 5 cm. Trama: > 2200 N/ 5 cm.
Resistencia a la tensión después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.
Contenido de materias volátiles (LOI)	18 - 20%
Características	Altamente resistente a los álcalis Aislamiento térmico Gran estabilidad de malla

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.