

COLA BRANCA RÁPIDA

FICHA TÉCNICA

COLA BRANCA P/ MADEIRA ALTA QUALIDADE. CLASSIFICAÇÃO D2. SECAGEM RÁPIDA

DESCRIÇÃO

Cola branca de alta qualidade para colagem de madeira e laminados. Agarre inicial rápido. Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, etc. Boa resistência à humidade - classificação D2 segundo norma EN 204.

VANTAGENS

- Alta qualidade.
- Secagem rápida.
- Transparente após a secagem.
- Sem odor.
- Sem solventes.
- Fácil de limpar.
- Polivalente.
- Excelente performance no Verão ou Inverno.

APLICAÇÕES

- Indicada para madeiras com maior ou menor rigidez.
- Madeiras exóticas.
- Encaixes de caixa e espiga, macho-fêmea...
- Laminados plásticos, a quente ou a frio.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies em madeira devem encontrar-se sólidas, limpas, secas, desengorduradas e à temperatura ambiente. Ahumidade da madeira deve estar compreendida entre 8% a 12%. A temperatura ambiente deverá situar-se preferencialmente entre os 18°C e os 20°C e nunca abaixo dos 4°C. Aplicar uma camada uniforme de cola, numa das superfícies, com ajuda de um pincel, rolo ou espátula.

Tempo aberto:

10 a 15 minutos dependendo do teor de humidade da madeira, humidade do ar, temperatura ambiente, quantidade de cola aplicada e porosidade das superfícies.



Tempo de pressão (@20°C)

madeiras rígidas	20 a 30 minutos
madeiras brandas	15 a 20 minutos

Laminados

1,5 mm a 20 °C	30 a 40 minutos
0,9 mm. a 60°C	4 a 5 minutos

Tempo de estabilização

3 horas antes da utilização/manuseamento

Nota: Evitar o contacto com ferro devido ao risco de provocar manchas sobre a madeira.

Os valores acima apresentados são meramente orientativos, sendo aconselháveis ensaios prévios para determinar os valores exatos. Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

COLA BRANCA RÁPIDA

FICHA TÉCNICA

DADOS TÉCNICOS

Cor	Branca (transp. após secagem)
Viscosidade	10000 mPa.s
Densidade	1.18 @ 23°C
Temperatura de serviço	mínimo 4°C
Tempo aberto máximo	15 minutos

LIMPEZA

Limpar com água enquanto a cola se mantiver fresca.

RENDIMENTO

150g a 180g/m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	CONTEÚDO	CAIXA	EAN
30240946	Branca - Frasco de 500g	12 unid.	8412663514176
30240947	Branca - BFrasco de 250g	12 unid.	8412663514169

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.