

REFRACTARY 1200 °C

MASSA REFROTÁRIA 1200 °C

VANTAGENS

- Sem solventes.
- Fácil aplicação.
- Excelente aderência sem primário.
- Admite pintura.
- Interiores e exteriores.



DESCRIÇÃO

Massa refratária resistente a temperaturas até +1200°C. Após a cura forma uma junta completamente rígida. Não indicado para juntas de dilatação. Não contém amianto. Indicado para selagem de juntas em aquecedores, lareiras, fornos e outros equipamentos sujeitos a alta temperatura. Selagem de juntas em pedra refratária.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. Sobre superfícies muito porosas, humedecer ligeiramente a superfície antes de iniciar a aplicação. Na primeira exposição a altas temperaturas é recomendável aumentar gradualmente a temperatura. Em caso de humidade, é possível uma formação de bolhas. Aplicar com pistola profissional. Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES

Devido à variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.

LIMPEZA

Produto não curado: Limpar com pano húmido.
Depois de curado, o produto só poderá ser removido mecanicamente.

RENDIMENTO

15 metros lineares para uma junta com 5mm de diâmetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Cor	Preto
Base	Mineral
Densidade	1,96 g/ml
Resistência à temperatura	+1200 °C
Formação de pele	10 min (@23 °C, 55% H.R.)
Temperatura de serviço	+10 °C a +35 °C

CONSERVAÇÃO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Ref ^a	Embalagem	Caixa	EAN
30606977	Cartucho 310ml	12	8412663069775

PRECAUÇÕES

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.


BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Den Braven, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.