

# UNIVERSAL 820 TRANSPARENTE

## FICHA TÉCNICA

### COLA DE CONTACTO UNIVERSAL TRANSPARENTE

#### DESCRIÇÃO

Cola de contacto, transparente e incolor para união de plásticos rígidos ou flexíveis (PVC, ABS, metacrilato, poliéster,...) entre si, ou sobre outros materiais, tais como: vidro, borracha, metais, madeira, cerâmica, etc.

#### VANTAGENS

- **Transparente.**
- **Poder de agarre imediato e definitivo.**
- **Flexível e invisível.**
- **Multiúsos.**
- **Secagem rápida.**

**Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies.** Consultar a página web do produto.

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies a colar devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e desengorduradas.

-Aplicar uma camada uniforme de cola em cada uma das superfícies a colar com ajuda de um pincel ou espátula dentada. No caso de superfícies muito absorventes, deve repetir-se a operação anterior após 20 minutos.

- Deixar secar durante 3 a 5 minutos, até que o adesivo não fique manchado ao toque.

-Nos 5-7 minutos seguintes ao passo anterior, devem unir-se ambas as superfícies, pressionando-as fortemente, com especial cuidado nas juntas. Entre as superfícies, não devem permanecer bolhas de ar (ar preso).

- A colagem é imediata. No entanto, é conveniente não submeter a colagem a cargas elevadas nas 24 horas seguintes.



**Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies.** Consultar a página web do produto.

#### Limpeza

Utilizar o produto de limpeza para colas de contacto Bostik Agosolvant.

#### RENDIMENTO

3 a 4 m<sup>2</sup> / Litro.

#### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +10°C e 30°C.

# UNIVERSAL 820 TRANSPARENTE

## FICHA TÉCNICA

### DADOS TÉCNICOS


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Base                   | Borracha sintética. |
| Cor                    | Transparente        |
| Viscosidade            | 8000 mPa.s a 23°C   |
| Densidade              | 0,90 aprox.         |
| Temperatura de serviço | +10°C (mínimo)      |
| Tempo de secagem       | 5 minutos a +20°C   |

### SAÚDE E SEGURANÇA

- Contém solventes inflamáveis.
- Manter afastado do calor, chama, faísca ou outras fontes de ignição.
- Utilizar em locais bem ventilados.
- Manter afastado do alcance das crianças.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  
253 300 810



### APRESENTAÇÃO

| CÓDIGO   | CONTEÚDO          | CAIXA    | EAN           |
|----------|-------------------|----------|---------------|
| 30601108 | Tubo blister 55ml | 12 unid. | 8412663016311 |
| 30601109 | Tubo caixa 125ml  | 12 unid. | 8412663016328 |
| 30601110 | Lata 1L           | 6 unid.  | 8412663016335 |
| 30601111 | Lata 5L           | 1 unid.  | 8412663016342 |

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.