

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Cementum Floor Primer (Stap 2/5)



LAB Cementum Floors is een makkelijk verwerkbaar systeem waarmee een betoneffect gecreëerd kan worden op vloeren. Het systeem bestaat uit vijf verschillende producten: LAB Cementum Floor Base, LAB Cementum Floor Primer, LAB Cementum Floor ONE, LAB Cementum Floor TWO en LAB Cementum Coating Transparant. LAB Cementum Floor Primer is een hechtprimer, bestemd voor binnen, die enige structuur bevat en daarmee uitstekend geschikt is om een goede hechting met LAB Cementum Floor ONE te verkrijgen.

NOT TO PRIME IS A CRIME

Productspecificaties

Toepassing:	Binnen.
Gebruiksdoel:	Vloeren.
Ondergrond:	LAB Cementum Floor Primer kan worden toegepast op vloeren die zijn voorbehandeld met LAB Cementum Floor Base.
Kleur:	De kleur van LAB Cementum Floor Primer heeft geen effect op het eindresultaat en wordt dekkend overgeschilderd met LAB Cementum Floor ONE en TWO.
Verpakking:	Leverbaar in een compleet pakket LAB Cementum Floors voor 5 m ² , 10 m ² of 25 m ² .
Verbruik:	De primer in het LAB Cementum Floors pakket is afgestemd op het aantal vierkante meters waarvoor je hebt gekozen. Verbruik is circa 5 tot 10 m ² per kilo, afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Floor Primer (Stap2/5)

Behandel je vloer met LAB Cementum Floor Base en ga er binnen 72 uur overheen met LAB Cementum Floor Primer.

Verwerking LAB Cementum Floor Primer

Behandel de vloer niet in direct zonlicht. Houd ramen en deuren gesloten. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte synthetische kwast PROF, coating- en lakroller WIT PROF (MICROVEZEL) en beugel voor roller (universeel). Of kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde LAB Cementum verwerkingspakket.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Cementum Floor Primer hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de primer lastig te verwijderen.

Veiligheid: Gebruik handschoenen.

Voor gebruik: Goed doorroeren.

Aantal lagen: Breng LAB Cementum Floor Primer in 1 laag op.

Temperatuur: Niet verwerken onder de 5 °C of boven de 25 °C. Restvocht van de ondergrond mag maximaal 4 procent zijn.

Verdunnen: LAB Cementum Floor Primer dient niet verdund te worden.

Tape verwijderen: Door de krachtige hechting van het product kan het zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Cementum Floor Primer op de tape stukjes van de primer meetrokt van het behandelde oppervlak. Om dit te voorkomen, snijd je de tape voordat je deze verwijdert met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum Floor Primer.

Na gebruik: Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Floor Primer (Stap2/5)

Droogtijd: Stofdroog na circa 2 uur. Na circa 4 uur kan LAB Cementum Floor ONE worden opgebracht. Tijdens het drogingsproces dient LAB Cementum Floor Primer te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.

Overschilderen: Na circa 4 uur kun je LAB Cementum Floor ONE aanbrengen over LAB Cementum Floor Primer.

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Cementum Floor Primer is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

Kenmerken

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen bij de verwerking. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken. **NA INADEMING:** frisse lucht toedienen en bij klachten een arts raadplegen. **BIJ INSLIKKEN:** mond grondig spoelen en veel water drinken. Direct een arts raadplegen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Floor Primer (Stap2/5)

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

