

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## TRADITIONAL OIL GLOSS

HET VROEGERE OIL GLOSS

### BESCHRIJVING

Een flexibele, slijtvaste, afwasbare en waterbestendige volglanzende afwerking op oliebasis, ontworpen voor verwerkzaamheden binnen en buiten, op goed voorbereide oppervlakken.

### EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	> 85%
Theoretische dekking	16 vierkante meter per liter (varieert in functie van de porositeit en de textuur van het oppervlak)
Aanbevolen filmdikte	35 micron droog, per laag.
Aanbevolen aantal lagen	2
Oppervlaktedroog	4 uur

Tijd voor volgende laag	Minimaal 16 uur
Volume vaste stoffen	63%
Verkrijgbare kleuren	Alle kleurbereiken van Little Greene**
Verkrijgbare verpakkingsformaten	1 en 2,5 liter

\*\* De afwerkingen op oliebasis van Little Greene zijn bereid met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Vanwege de huidige EU-wetgeving betreffende oplosmiddelgehalten kunnen een te lage blootstelling aan UV-licht of een blootstelling aan hitte na verloop van tijd leiden tot een vergeling.

### GOEDKEURINGEN EN NORMEN

Gefabriceerd onder de auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit en ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/dsb): 300g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOC.

Dit product is getest onder de regelgeving die vermeld is in het Franse besluit betreffende binnenlucht kwaliteit nr. 2011-321 – Arrêté April 2011, en werd een A+ toegekend.

### VOORBEREIDING VAN OPPERVLAK

**Nieuw hout:** Op zachte houtsoorten moeten knopen worden verzegeld met een knoopafdichtmiddel om vlekken te voorkomen. Vervolgens moet een grondlak van Little Greene Intelligent ASP worden aangebracht. Harsachtige harde houtsoorten moeten voordat de grondlaag wordt aangebracht worden gereinigd en behandeld met Little Greene Aluminum Wood Primer (raadpleeg de overeenkomstige productinformatiebladen voor meer details).

Controleer of het vochtgehalte van van het hout lager is dan 15% voordat u het product begint aan te brengen. Vochtig hout mag nooit worden geleverd, omdat dit kan leiden tot blaasvorming, afbladdering, barsten en een voortijdige deklaagmislukking.

Groene eik mag niet worden geleverd, tenzij deze gedurende minstens 6 maanden is verweerd.

**Metalen:** Nieuwe ferrometalen moeten met de hand of mechanisch worden gereinigd, om oppervlakterooft te verwijderen voordat Little Greene Intelligent ASP wordt aangebracht. Niet-ferrometalen moeten worden voorbehandeld of er moet een eigen primer op worden aangebracht.

**Aanwezige verfwerking:** Verwijder alle loszittende en afbladderende verf. Ontvet met een gepaste detergentoplossing, zoals suikerzeep, en spoel daarna met water. Schuur grondig met een halfgrob schuurpapier, om een vlekkeloos hoofdoppervlak te verkrijgen, en vul de plaatsen waar de verf is verwijderd op. Corrigeer reparaties door het oppervlak te schuren en indien nodig primer aan te brengen op het blootliggende oppervlak.

**Kunststoffen:** Voor een langdurige bestendigheid moeten de oppervlakken worden gereinigd en lichtjes worden geschuurd, en moet een eigen hechtingsbevorderende kunststof primer worden gebruikt voordat de afwerkingslaag wordt aangebracht. Wanneer een voorwerp volledig in de verf moet worden ingesloten (bijvoorbeeld regenpijpen buiten), is lichtjes schoonvegen meer dan voldoende.

### VERVEN

Grondig roeren vóór het gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken bij een omgevingstemperatuur die lager is dan 5°C.

**Uitvegen:** Gebruik een kwaliteitsborstel met natuurharen die de juiste grootte heeft voor het desbetreffende project. Nieuwe borstels moeten worden geconditioneerd door ze te wassen in zuivere white spirit en grondig te drogen met een schone, pluisvrije doek.

Dompel de borstel niet te ver onder in de verf, om te voorkomen dat de verf binnendringt in de beslagring. Vermijd druppels en spatten door niet teveel verf op de borstel te nemen. Breng de verf in gelijke streken aan, en breid het verfooppervlak alleen uit om een natte rand goed te kunnen onderhouden. Voor een resultaat van de hoogste kwaliteit dient u de laatste borstelstreken allemaal in dezelfde richting aan te brengen, en mag u nooit opnieuw verven over verf die al is begonnen drogen.

Voor complexe voorwerpen, of in gevallen waar hoge omgevingstemperaturen/een hoge luchtstroom niet kunnen worden vermeden, kan de open tijd worden

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## TRADITIONAL OIL GLOSS

HET VROEGERE OIL GLOSS

verlengd door ofwel 5% (v/v) white spirit ofwel 3% (v/v) van een eigen verfconditioner toe te voegen. Dit advies geldt ook voor grote, platte oppervlakken. In dergelijke gevallen wordt echter het gebruik van een verflol aanbevolen.

Door lichtjes te schuren tussen de lagen, worden alle stofdeeltjes en andere oppervlaktevervuiling verwijderd, zodat een vrijwel professionele afwerking wordt verkregen.

**Verfroller:** Gebruik een roller van mohair met een korte nap voor de beste resultaten op gladde oppervlakken. Vergroot indien nodig de naplengte voor gestructureerde oppervlakken, om een gelijkmatige en goede dekking te garanderen. Breng de laatste streken in dezelfde richting aan, en behoud steeds een natte rand. Laat u nooit verleiden om opnieuw te verven over verf die al aan het drogen is, omdat dit leidt tot zichtbare plooiën en te dikke lagen. Waar hoge omgevingstemperaturen/een hoge luchtstroom niet kunnen worden vermeden, kan de open tijd worden verlengd door ofwel 5% (v/v) white spirit ofwel 3% (v/v) van een eigen verfconditioner toe te voegen.

### Verspuitbare afwerking:

#### Conventioneel

Verdunnen met maximaal: 25% (v/v) white spirit  
Tipgrootte: 1,60 tot 2,00 mm (62 tot 78 thou)  
Luchtdruk: 0,28 tot 0,41 MPa (40 tot 60 psi)

#### Luchtledig

Verdunnen met maximaal: 10% (v/v) white spirit  
Tipgrootte: 0,28 tot 0,54 mm (11 tot 21 thou)  
Druk op tip: 12,6 tot 19,6 MPa (1800 tot 2800 psi)

### REINIGING

Verwijder overtollige verf en reinig al het materiaal onmiddellijk na het gebruik met white spirit of een gepast vervangmiddel. Bewaar borstels of rollers nooit in een reinigingsoplosmiddel, omdat hierdoor de verfstoffen verslechteren.

### BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaar ongebruikte verf in een koele, droge, vorstvrije ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht en ontstekingsbronnen. Controleer of de deksels van de blikken na het gebruik stevig en correct zijn teruggeplaatst. Dit product blijft minimaal twee jaar stabiel als het niet wordt geopend en als het wordt bewaard onder de bovenvermelde omstandigheden.

### NAZORG

**Reiniging:** Gebruik voor lichte oppervlaktevervuiling een verdunde, lauwe oplossing van afwasmiddel en een schone spons of pluivrije doek. Zorg ervoor dat de spons of de doek goed nat is (maar niet druipet), was het vervuilde gebied en herhaal deze werkwijze indien nodig.

Om een algemene vuilophoping te voorkomen, dient u uw woning altijd goed te ventileren bij activiteiten die kunnen bijdragen tot de ophoping van vet en olie, zoals koken. Verwijder stof dat vrijkomt bij doe-het-zelfwerk bij voorkeur aan de bron, of door grondig te stofzuigen.

Met een papieren handdoek of een zachte doek die een beetje vochtig zijn kan het stof op effectieve wijze worden afgeveegd. Om krassen te voorkomen, dient u altijd een zacht borstelstuk te gebruiken voor het stofzuigen van aangrenzende oppervlakken.

**Speciale zorg:** Plaats gedurende minstens een week na het verven geen zware voorwerpen op het oppervlak. Voor boekenrekken en andere vaak gebruikte oppervlakken kan het nuttig zijn om een zeer kleine laag van een geschikt waspolijstmiddel aan te brengen, om te voorkomen dat deze oppervlakken op lange termijn worden ontsierd.

**Reparatie:** Wrijf het opnieuw te verven oppervlak lichtjes in, en gebruik voor blootliggend substraat een geschikte primer. Verf het voorwerp indien nodig opnieuw één of twee lagen, met de nodige wachttijden. Voor losstaande voorwerpen, zoals raamkozijnen en deuren, moet het volledige voorwerp mogelijk opnieuw worden geleverd, om kleine kleurverschillen tussen de aanwezige afwerking en de aangrenzende reparatieoppervlakken te voorkomen. Als alleen over de vlekken wordt geleverd, worden waarschijnlijk minder esthetische resultaten verkregen.

### VERWIJDERING EN RECYCLING

Verwijder resterende verf of verfafval via een erkende afvalverwerker.

Lege metalen blikken kunnen worden gerecycled (verwijder de kunststof handgreep op blikken van 2,5 l).

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees vóór het gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg voor een maximale ventilatie tijdens het verven en het drogen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer details.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com