

DIGIMURA NW SOFT SAT 150g

Indice : 32PPNWSAT



SOLVANT



FSC



C-s1,d0



NO PVC

DESCRIPTION :

- Support non-tissé 150g.
- Mélange polyester et cellulose. NO PVC.
- Finition Satinée, douce, intemporelle.
- Certification CE sur les produits de construction EN 15102.
- Dépose facile si pose avec colle adaptée.
- Spécial écosolvant.

APPLICATIONS :

- Décorations personnalisées d'intérieur.
- Décoration de stand.

FORMATS :

Mandrin Ø3"
1.34 x 5ml / 50 ml

CARACTÉRISTIQUES :

- **Épaisseur** : 224 µm
- **Grammage** : 150 g/m²
- **Finition** : satin
- **Composition** : Mélange de fibres de polyester et de cellulose
- **Opacité** : 96.6 %
- **Très faible teneur en COV**
- **Diamètre mandrin** : 76mm
- **Brillance** : 77.4 %
- **Résistance à la rupture par traction à sec** :
 - Sens machine : 7860 N/m
 - Sens travers : 4355 N/m
- **Élongation** : 5.3 % (sens machine) et 11.7 % (sens travers)
- **Stabilité à l'état humide, sens travers** : 0.540 %
- **Rapport humide/sec** : 55.4 %
- **Certificat** : FSC
- **Sans PVC**
- **Compatibilité des encres** : éco solvant
- **Classement au feu** : C-s1,d0
- **Norme européenne** : EN 15102+A1

STOCKAGE ET UTILISATION :

- **Humidité** : 35-65%
- **Température de stockage** : 10-25°C
- **Acclimatation** : 24h avant impression
- **Stockage** : emballage d'origine, endroit sec et propre
- **Manipulation** : L'usage de gants en coton est conseillé pour éviter de poser les doigts directement sur la surface.
- **Durée de stockage** : 2 ans



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.

Les exemples d'utilisation ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.

10.2024

