



MATERIALBEZEICHNUNG: (In Übereinstimmung mit **EN 12440**)

Handelsname: **NERO ASSOLUTO ZIMBABWE**

Petrographische Bestimmung (EN 12407): **GABBRO**

Ursprungsland: **Zimbabwe**

JAHR: **RAPP. N° 1232/07**



NAME UND ADRESSE DES HERSTELLERS:

Eigenschaften	erklärte Werte		Prüfmethode
Reaktion im Brandfall	Klasse A1		Ohne Prüfung (siehe Entscheidung 96/603/CE und nachfolgende Veränderungen)
Biegezugfestigkeit	erwarteter Mindestwert:	32,5 MPa	EN 12372 oder EN 13161
	Durchschnittswert:	34,8 MPa	
	Standardabweichung:	1,5 MPa	
Rutschwiderstand*	SRV trocken:	lucida = 54 Einheit	EN 14231
	SRV nass:	lucida = 6 Einheit	
Haptik	Zu erklärendes Merkmal, sofern dies nationalen Regelungen unterliegt oder auf Anfrage. Wird ausgedrückt als Beschreibung der oberflächlichen Ebenheit, die durch die mechanische Bearbeitung erzielt wird.		Optisch
Rohdichte	Da 3066 a 3078 kg/m³		EN 1936
	Offene Porosität (Durchschnittswert)	0,34%	
Ausbruchlast am Ankerdornloch	Abstand Bohrloch - Vorderseite	11 mm	EN 13364
	Maximalabstand Bohrlochmittelpunkt - Rand	39 mm	
	Durchschnittswert:	3350 N	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		EN ISO 12573 oder EN 12524

* Oberflächenbearbeitung angeben, auf die sich die erklärten Werte beziehen

MARMOROTTO